fitt®	**MODULO / FORM**	**Codifica:** I&T.MD002.LUG
	FICHE TECHNIQUE GOUTTIERE ET TUYAUX DESCENTE ACCESSOIRES **SCHEDA TECNICA STAMPATI GRONDAIA**	**Rev.** 00 - **Data:** 18/05/2021
		Pagina: 1 / 1

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
02	01/08/2021

CODE ARTICLE
CODICE ARTICOLO
4107641

TYPOLOGIE
TIPOLOGIA
FF

DESCRIPTION
DESCRIZIONE
FITT RAIN Ø100 MANICOTTO FF BIANCO

Ø NOMINALE
Ø NOMINALE
100

ANGLE
ANGOLO
-

CARACTERISTIQUES GENERALES *CARATTERISTICHE GENERALI*	**CONDITIONS REQUISES** *REQUISITI*	
MATÉRIEL *MATERIALE*	**Polyvinylchoride(PVC)** *Cloruro di Polivinile (PVC)*	
ASPECT *ASPETTO*	Sans agrandissement, les surfaces internes et externes doivent être lisses,propres, sans dèfauts ou pores ou autres irrégularités qui empêchent le respect de cette norme pour les tuyaux et raccords *Le superfici interne ed esterne devono essere liscie, pulite e prive di cavità, bolle, impurità, porosità o altri difetti superficiali che probabilmente impediscono il raggiungimento delle performance richieste da questo standard per i raccordi.*	EN 12200
COULEUR *COLORE*	**blanc** *bianco*	

DONNÉES DIMENSIONELLES *DATI DIMENSIONALI*		**UNITÉ DE MESURE** *UNITA' DI MISURA*	**VALEUR** *VALORE*
ÉPAISSEURS MINIMALES *SPESSORI MINIMI*	mâle	mm	**1,80**
	femelle	mm	**1,70**
DIMENSIONS *DIMENSIONI*	**h**	mm	**117,00**
	l	mm	**105,00**
	p	mm	**105,00**



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCHANIQUES *CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE*	**CONDITIONS DE TEST** *CONDIZIONI DI TEST*	**VALEUR** *VALORE*	**MÉTHODE D'ESSAI** *METODO DI TEST*
TEMPERATURE VICAT (VST) *TEMPERATURA VICAT (VST)*	50 °C/h 50 N	**≥ 75°C**	EN ISO 2507